

一般寸法表・耐熱温度(粘着テープ)

製造番号	呼び厚	幅	長さ	最高使用温度
AGF-100	0.13	13,19,25,30,38,50,100,150,200,250,300,450	10m	200°C
	0.15			
	0.18			
	0.3			
AGF-100A	0.13	13,19,25,38,50,100,150,200,250,300	10m	250°C
	0.15			
	0.18			
	0.3			
ASF-110	0.13	13,19,25,30,38,50,100,150,200,250,300	10m	200°C
	0.15			
	0.18			
	0.23			
AGF-400-3	0.12	1000(最大幅)	10m	200°C
AGF-500-3	0.13			
AGF-400-4	0.14			
AGF-500-4	0.15			
AGF-400-6	0.17			
AGF-500-6	0.18			
AGF-400-10	0.29			
AGF-500-10	0.3			
AGB-500-6	0.18			
API-114	0.06			
	0.08	20(剥離紙付)		
AUE-112B	0.18	300(最大幅)	40	80°C
	0.3		20	
	0.55			

一般特性表(粘着テープ)

製品番号	呼び厚	引張り強さ	伸び	粘着力	絶縁破壊電圧
AGF-500-3	0.13	400	—	11	5
AGF-500-6	0.18	730	—	13	5
AGF-100	0.13	360	—	10	6
	0.18	540	—	11	6
AGF-100A	0.13	360	—	10	6
ASF-110	0.08	70	180	7	10
	0.13	160	180	8.5	15
	0.18	250	180	9.5	18
	0.23	340	180	10.5	21
API-114	0.06	150	70	6	7
AUE-112B	0.08	240	70	8	10
	0.3	400	360	10	25